

南通星辰 PBT 1084

项目 指标	单位	PBT 1100A	测试方法
密度	g/cm ³	1.3	
相对粘度	dl/l	0.856	
灰份	mg/kg	小于 300	
端酸基含量	Mol/l	17	
水份	%	0.04	
色值 b 值		2	
熔点	°C	225	
百粒重	g	1.999	
适用范围	注塑, 改性		