

南通星辰 PBT 1100A

项目 指标	单位	PBT 1100A	测试方法
密度	g/cm ³	1.3	
相对粘度	cm ³ /g	1.039	
灰份	%	0.013	
端酸基含量	Mol/l	21	
水份	%	0.04	
色值 b 值		3.8	
熔点	℃	223	
适用范围	注塑, 改性		