



HP550J

均聚聚丙烯

特性

- 高强度
- 高刚性
- 延伸性佳
- 易加工
- 低气味

典型应用

- 家电
- 文具片材
- 热成型
- 单丝、扁丝、FDY
- 日化包装
- 玩具
- 吸管

性能 ⁽¹⁾	测试方法	单位	数值
熔融指数 (230°C/2.16kg)	ISO 1133	g/10min	3.4
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.9
弯曲模量	ISO 178	MPa	1400
屈服拉伸强度	ISO 527	MPa	33
屈服伸长率	ISO 527	%	10
缺口冲击强度(23°C)	ISO 180/1A	kJ/m ²	7
洛氏硬度	ASTM D785	R scale	99
热变形温度(0.45 MPa)	ISO 75/B	°C	90

(1) 典型值：并非产品规格

推荐加工温度：

熔融温度：200-240°C