



RP346R

无规共聚聚丙烯

特性:

- 高透明
- 高光泽
- 着色性好
- 优越的刚韧平衡性能
- 良好的流动加工性能
- 低气味
- 低翘曲

典型应用:

- 家庭日用品
- 日化包装
- 家电产品
- 薄壁产品

性能 ⁽¹⁾	测试方法	单位	数值
熔融指数 (230°C/2.16kg)	ISO 1133	g/10min	25
密度	ISO 1183	g/cm ³	0.9
弯曲模量	ISO 178	MPa	1050
屈服拉伸强度	ISO 527	MPa	27
屈服伸长率	ISO 527	%	13
缺口冲击强度(23°C)	ISO 180/1A	kJ/m ²	8
雾度	ASTM D1003	%	12
洛氏硬度	ASTM D785	R scale	80
热变形温度(0.45 MPa)	ISO 75/B	°C	83

(1) 典型值: 并非产品规格

推荐加工温度:

熔融温度: 200-240°C