



福建联合石油化工有限公司
Fujian Refining & Petrochemical Company Limited

产品质量合格证

Product Quality Certificate of Conformity

装运容器:
Loading Vessel:
产品种类:
Product Category:
编号: FL1704-料仓011-004
No:

产品牌号: Product Grade:	DMDA 8008聚乙烯(PE)树脂	分销商牌号: Distributor Grade:	DMDA 8008
-------------------------	--------------------	------------------------------	-----------

生产日期: Date of Production:	2017年4月2日	执行标准: Ref. Code:	Q/FREP 004-2015	批号: Batch No:	170402F011
------------------------------	-----------	---------------------	-----------------	------------------	------------

分析项目 Items for Analysis	质量指标 Quality Index	实测结果 Actual Data	试验方法 Test Method
黑粒, 个/kg Black pellet	不大于 MAX 0	0	SH/T 1541
拖尾粒, 个/Kg Tails	实测	0	SH/T 1541
色粒, 个/kg Color Pellet	不大于 MAX 20	0	SH/T 1541
杂质 impurities	本色颗粒, 无 杂质	本色颗粒, 无 杂质	SH/T 1541
大粒和小粒, g/kg Big Pellet and Small Pellet	实测	0.0	SH/T 1541
颗粒重量, g/50颗 Pellet Weight	实测	1.48	Q/FREP 004
熔体质量流动速率(MFR), 190/2.16, g, Melt flow rate(MFR)	5.5~9.5	7.31	ASTM D 1238
密度, kg/m3 Density	953~959	956.4	ASTM D 792+ASTM D 4703
悬臂梁缺口冲击强度, J/m Izod impact strength notched	不小于 MIN 45	47.8	ASTM D 256
脆化温度, °C Brittleness temperature	不大于 MAX -60	<-60	ASTM D 746
维卡软化温度, °C Vicat softening temperature	实测	126.0	ASTM D 1525
拉伸屈服应力, MPa Tensile Strength @ Yield	不小于 MIN 25	28.7	ASTM D 638
拉伸断裂应力, MPa Tensile stress at break	不小于 MIN 15	23.2	ASTM D 638
拉伸断裂标称应变, % Elongation @ Break	不小于 MIN 200	1501.0	ASTM D 638

备注:
Remarks:

判定结果: Result Descriptions: 合格品	产品出厂质量专用章 Product Ex-Works Quality Seal	质量检查员签字: Signature of Quality Inspector:	
--------------------------------------	---	--	--



签发日期: 2017年4月6日
Date of Issue: